

TUBERÍA FLEXIBLE TIPO "G"

MATERIAL	ALEACIÓN	DIÁMETRO	UNIÓN	SISTEMA
COBRE	UNS	1/8", 3/16", 1/4", 5/16" 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	Soldable	Inglés
Cu	C12200		C x C x C	Pulgadas



CARACTERÍSTICAS:

- Tubería en rollo sin costura con contenido mínimo de Cu del 99.9%
- Nueva presentación económica en 3.00 y 6.00 m.
- % Mínimo de Cu 99.9%; % de Fosforo (0.015-0.040)%
- Temple blando de recocido Suave (060).
- Dureza RF 50 Max.
- Expansión permitida del 40% del diámetro exterior.
- Producto 100% reciclable amigable con el medio ambiente.
- Producto libre de mercurio.
- Prueba de Eddy Current inspeccionado al 100%, espesor continuo.



CÓDIGO	DIÁM. EXT	LONGITUD	MASTER
267859	1/8"	15.24 m	15
267860	3/16"	15.24 m	15
267861	1/4"	15.24 m	12
267862	5/16"	15.24 m	10
267863	3/8"	15.24 m	10
267864	1/2"	15.24 m	6
267865	5/8"	15.24 m	3
267866	3/4"	15.24 m	2
308801	1/8"	18.29 m	15
308802	3/16"	18.29 m	15
308803	1/4"	18.29 m	12
308804	5/16"	18.29 m	10
308805	3/8"	18.29 m	10
308921	1/2"	18.29 m	6
308799	5/8"	18.29 m	3
308922	3/4"	18.29 m	2
CÓDIGO	DIÁM. EXT	LONGITUD	MASTER
316664	1/4"	3 m	12
316666	3/8"	3 m	10
316665	1/4"	6 m	12
316667	3/8"	6 m	10

APLICACIÓN

La tubería de cobre tipo "M" se utiliza para la conducción de agua fría y caliente en casa habitación, edificios y naves industriales. La identificación de esta tubería se utiliza con grabado bajo relieve a tinta roja a lo largo del tubo. Se fabrica bajo las normas ASTM B88 y NMX W018. Nuestras tuberías rígidas son fabricadas bajo las normas ASTM B88 y NMX-W018. Cumpliendo requerimientos de composición química, dureza, diámetro interior, diámetro exterior, espesor de pared y marcado.

Restricciones de uso tuberías de Cobre Rígido

- No utilice métodos mecánicos para sujeción, arrastre o agarre para manipular las tuberías de cobre Cu.
- Las tuberías de cobre rígidas del tipo "M" de IUSA están recomendadas para uso doméstico, comercial y de servicios.
- Mantenga siempre las tuberías en su empaque original bolsa plástica y/o caja de cartón corrugado en perfecto estado durante su almacenaje antes de ser comercializado y alejado de cualquier fuente de humedad, polvo o exposición extrema al intemperismo.
- Industrias Unidas S.A. de C.V Sugiere y recomienda condiciones de instalación en función a las ventajas y bondades del sistema, siempre en conformidad y cumplimiento a las normas NOM y NMX vigentes en el país, nunca será responsable del diseño y configuración de una instalación, ni tampoco de la mano de obra de instalación ya que estas no son ni serán suministradas por el fabricante.

MATERIAL	ALEACIÓN	DIÁMETRO	UNIÓN	SISTEMA
COBRE	UNS	1/8", 3/16", 1/4", 5/16" 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"	Soldable	Inglés
Cu	C12200		C x C x C	Pulgadas

CARACTERÍSTICAS:

- Tubería en rollo sin costura con contenido mínimo de Cu del 99.9%
- Nueva presentación económica en 3.00 y 6.00 m.
- % Mínimo de Cu 99.9%; % de Fosforo (0.015-0.040)%
- Temple blando de recocido Suave (060).
- Dureza RF 50 Max.
- Expansión permitida del 40% del diámetro exterior.
- Producto 100% reciclable amigable con el medio ambiente.
- Producto libre de mercurio.
- Prueba de Eddy Current inspeccionado al 100%, espesor continuo.



CÓDIGO	DIÁM. EXT	LONGITUD	MASTER
267859	1/8"	15.24 m	15
267860	3/16"	15.24 m	15
267861	1/4"	15.24 m	12
267862	5/16"	15.24 m	10
267863	3/8"	15.24 m	10
267864	1/2"	15.24 m	6
267865	5/8"	15.24 m	3
267866	3/4"	15.24 m	2
308801	1/8"	18.29 m	15
308802	3/16"	18.29 m	15
308803	1/4"	18.29 m	12
308804	5/16"	18.29 m	10
308805	3/8"	18.29 m	10
308921	1/2"	18.29 m	6
308799	5/8"	18.29 m	3
308922	3/4"	18.29 m	2
CÓDIGO	DIÁM. EXT	LONGITUD	MASTER
316664	1/4"	3 m	12
316666	3/8"	3 m	10
316665	1/4"	6 m	12
316667	3/8"	6 m	10

APLICACIÓN

La tubería de cobre tipo "M" se utiliza para la conducción de agua fría y caliente en casa habitación, edificios y naves industriales. La identificación de esta tubería se utiliza con grabado bajo relieve a tinta roja a lo largo del tubo. Se fabrica bajo las normas ASTM B88 y NMX W018. Nuestras tuberías rígidas son fabricadas bajo las normas ASTM B88 y NMX-W018. Cumpliendo requerimientos de composición química, dureza, diámetro interior, diámetro exterior, espesor de pared y marcado.

Restricciones de uso tuberías de Cobre Rígido

- No utilice métodos mecánicos para sujeción, arrastre o agarre para manipular las tuberías de cobre Cu.
- Las tuberías de cobre rígidas del tipo "M" de IUSA están recomendadas para uso doméstico, comercial y de servicios.
- Mantenga siempre las tuberías en su empaque original bolsa plástica y/o caja de cartón corrugado en perfecto estado durante su almacenaje antes de ser comercializado y alejado de cualquier fuente de humedad, polvo o exposición extrema al intemperismo.
- Industrias Unidas S.A. de C.V Sugiere y recomienda condiciones de instalación en función a las ventajas y bondades del sistema, siempre en conformidad y cumplimiento a las normas NOM y NMX vigentes en el país, nunca será responsable del diseño y configuración de una instalación, ni tampoco de la mano de obra de instalación ya que estas no son ni serán suministradas por el fabricante.